

PERFECT

CEMENTITIOUS ADHESIVE

ISO 9001:2008
TCVN 7899:2008

KEO ỐP LÁT CAO CẤP GỐC XI MĂNG

KHẢ NĂNG BẮM DÍNH CAO
CHỐNG TRƯỢT TỐT TRÊN BỀ MẶT ĐỨNG
CHỐNG THẤM, KHÔNG CO NGÓT, KHÔNG BONG RỘP
THỜI GIAN THI CÔNG KÉO DÀI
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
THUẬN TIỆN KHI SỬ DỤNG

ASIA-P03

Keo PERFECT ASIA - P03 chuyên dụng để ốp lát các loại gạch ceramic, granite khổ lớn, các loại đá tự nhiên (đá granite, đá marble, đá bazalt, đá cát kết (sandstone), đá sa thạch, đá mỹ nghệ, đá trang trí...), đá nhân tạo... khu vực ngoài trời, nơi chịu tác động lớn của nhiệt độ, khu vực bể bơi, vách thạch cao, vách xi măng board, nơi chịu tác động của áp lực của nước và rung động. Với khả năng bám dính cao, đàn hồi, chống trượt tốt trên bề mặt thẳng đứng, không bong rộp, hạn chế tối đa hiện tượng thấm mầu - loang mầu ảnh hưởng tới thẩm mỹ của đá, khả năng chống chọi tác động lớn của môi trường, phù hợp với những vị trí ngoài trời, mặt tiền, bể bơi, khu vực thang máy, mái đá, mái ngói, sân vườn...

- ✓ Ốp lát gạch đá trên tường gạch, bê tông, tường chất vữa xi măng
- ✓ Ốp lát gạch đá khu vực trong nhà và ngoài trời
- ✓ Ốp các loại vật liệu silicat có kích thước lớn, tải trọng cao
- ✓ Ốp lát đá lên nền gốc xi măng đã được xử lý chống thấm
- ✓ Ốp lát bể bơi, mái đá, mái ngói, mặt tiền, vách thạch cao, vách xi măng board...nơi chịu tác động lớn của thời tiết, sự rung động, yêu cầu bám dính cao
- ✓ Ốp lát trên nền gạch cũ, lớp cách nhiệt dưới sàn, tường nhà đã sơn phủ (lớp sơn cần chắc chắn)
- ✓ Dán các vật liệu cách nhiệt polystyren, bông khoáng, bông thủy tinh, tấm xi măng gỗ, tấm cách âm...

ASIA-P03

PERFECT

CEMENTITIOUS ADHESIVE

GRAY or WHITE POWDER

Keo ốp lát cao cấp Perfect ASIA-P03 có dạng bột khô màu xám, được đóng bao kín, thành phần bao gồm xi măng, cốt liệu chọn lọc kết hợp các loại phụ gia polymer và các phụ gia khác. Keo PERFECT ASIA - P03 chuyên dụng để ốp lát các loại gạch ceramic, granit kích thước lớn, đá tự nhiên, đá nhân tạo, đá trang trí, đá mỹ thuật ... khu vực ngoài nhà, bể bơi, mái đá, mái ngói, tấm vách thạch cao, vách xi măng board, dán các vật liệu gốc silicat

ASIA-P03

ISO 9001:2008
TCVN 7899:2008

Dạng sản phẩm Dạng bột, màu xám hoặc màu trắng

Hàm lượng khô 100 %

Bao bì 25 KG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tỷ lệ trộn nước 26 - 28 % (tương đương 6.7 lít / bao 25 KG)

Hỗn hợp sau trộn Hỗn hợp vừa dẻo có độ bám dính cao

Thời gian sử dụng sau khi trộn 5 - 7 giờ

Thời gian cho phép điều chỉnh Khoảng 90 phút

Khả năng chống kiềm Rất tốt

Độ bám dính Rất tốt

Chống trượt Rất tốt

Chống thấm Tốt

Bong rộp Không

ỨNG DỤNG

Ốp và lát các loại gạch, đá tự nhiên, đá nhân tạo, trang trí, vật liệu gốc silicat..khu vực ngoài nhà, nơi chịu nhiều tác động của thời tiết, áp lực nước, tải trọng lớn...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đổ lượng nước phù hợp với lượng keo cần trộn vào thùng, từ từ cho keo vào thùng, dùng máy khuấy trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất không vón cục dạng vừa dẻo, bám dính cao, dùng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng

ĐỊNH MỨC (định mức mang tính tham khảo)

Kích thước (mm x mm) Định mức tương đối, Kg/m²

≤ 200 x 200 2-3 kg/m²

300 x 300, 400 x 400 4-5 kg/m²

300 x 600, 600 x 600 6-8 kg/m²

600 x 900, 800 x 800 8-10 kg/m²

LƯU Ý

Sử dụng dụng cụ thi công chuyên dụng như máy khuấy keo, bay răng cưa, thùng trộn, ke mạch... để đạt hiệu quả thi công cao nhất. Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng da, tránh tiếp xúc với mắt

Bảo quản nơi khô thoáng

Hạn dùng: 12 tháng

ASIA STAR



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Tổ 19 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 04.2210.1292 / 04.3783.5660



ASIA STAR

www.asia-star.vn