

# PERFECT

CEMENTITIOUS ADHESIVE

ISO 9001:2008  
TCVN 7899:2008

## KEO ỐP LÁT CAO CẤP GỐC XI MĂNG

KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CAO

CHỐNG TRƯỢT TỐT TRÊN BỀ MẶT ĐỨNG

CHỐNG THẤM, KHÔNG CO NGÓT, KHÔNG BONG RỘP

THỜI GIAN THI CÔNG KÉO DÀI

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

THUẬN TIỆN KHI SỬ DỤNG

**ASIA-P03**

Keo PERFECT ASIA - P03 chuyên dụng để ốp lát các loại gạch ceramic, granite khổ lớn, các loại đá tự nhiên (đá granite, đá marble, đá bazalt, đá cát kết (sandstone), đá sa thạch, đá mỹ nghệ, đá trang trí...), đá nhân tạo... khu vực ngoài trời, nơi chịu tác động lớn của nhiệt độ, khu vực bể bơi, vách thạch cao, vách xi măng board, nơi chịu tác động của áp lực của nước và rung động. Với khả năng bám dính cao, đàn hồi, chống trượt tốt trên bề mặt thẳng đứng, không bong rộp, hạn chế tối đa hiện tượng thấm mầu - loang màu ảnh hưởng tới thẩm mỹ của đá, khả năng chống chịu tác động lớn của môi trường, phù hợp với những vị trí ngoài trời, mặt tiền, bể bơi, khu vực thang máy, mái đá, mái ngói, sân vườn...

- ✓ Ốp lát gạch đá trên tường gạch, bê tông, tường chát vữa xi măng
- ✓ Ốp lát gạch đá khu vực trong nhà và ngoài trời
- ✓ Ốp các loại vật liệu silicat có kích thước lớn, tải trọng cao
- ✓ Ốp lát đá lên nền gốc xi măng đã được xử lý chống thấm
- ✓ Ốp lát bể bơi, mái đá, mái ngói, mặt tiền, vách thạch cao, vách xi măng board...nơi chịu tác động lớn của thời tiết, sự rung động, yêu cầu bám dính cao
- ✓ Ốp lát trên nền gạch cũ, lớp cách nhiệt dưới sàn, tường nhà đã sơn phủ (lớp sơn cần chắc chắn)
- ✓ Dán các vật liệu cách nhiệt polystyren, bông khoáng, bông thủy tinh, tấm xi măng gỗ, tấm cách âm...

**ASIA-P03**

# **PERFECT**

## CEMENTITIOUS ADHESIVE

GRAY or WHITE POWDER

Keo ốp lát cao cấp Perfect ASIA-P03 có dạng bột khô màu xám , được đóng bao kín, thành phần bao gồm xi măng, cốt liệu chọn lọc kết hợp các loại phụ gia polymer và các phụ gia khác. Keo PERFECT ASIA - P03 chuyên dụng để ốp lát các loại gạch ceramic, granit kích thước lớn, đá tự nhiên, đá nhân tạo, đá trang trí, đá mỹ thuật ... khu vực ngoài nhà, bể bơi, mái đá, mái ngói, tấm vách thạch cao, vách xi măng board, dán các vật liệu gốc silicat

**ASIA-P03**ISO 9001:2015  
TCVN 7899:2008

Dạng sản phẩm	Dạng bột , màu xám hoặc màu trắng
Hàm lượng khô	100 %
Bao bì	25 KG

**ĐẶC TÍN KỸ THUẬT**

Tỷ lệ trộn nước	24 - 25 % (tương đương 6-6.2 lít / bao 25 KG)
Hỗn hợp sau trộn	Hỗn hợp vữa dẻo có độ bám dính cao
Thời gian sử dụng sau khi trộn	3 - 4 giờ
Thời gian cho phép điều chỉnh	Khoảng 90 phút
Khả năng chống kiềm	Rất tốt
Độ bám dính	Rất tốt
Chống trượt	Rất tốt
Chống thấm mầu đá	Tốt
Bong rộp	Không

**ỨNG DỤNG**

Ốp và lát các loại gạch, đá tự nhiên, đá nhân tạo, trang trí, vật liệu gốc silicat..khu vực ngoài nhà, nơi chịu nhiều tác động của thời tiết, áp lực nước, tải trọng lớn...

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Đổ lượng nước phù hợp với lượng keo cần trộn vào thùng, từ từ cho keo vào thùng, dùng máy khuấy trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất không vón cục dạng vữa dẻo, bám dính cao, dừng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng

**ĐỊNH MỨC ( định mức mang tính tham khảo )**

Kích thước (mm x mm)	Định mức tương đối, Kg/m <sup>2</sup>
≤ 200 x 200	2-3 kg/m <sup>2</sup>
300 x 300 , 400 x 400	4-5 kg/m <sup>2</sup>
300 x 600 , 600 x 600	6-8 kg/m <sup>2</sup>
600 x 900 , 800 x 800	8-10 kg/m <sup>2</sup>

**LƯU Ý**

Sử dụng dụng cụ thi công chuyên dụng như máy khuấy keo, bay răng cưa, thùng trộn, ke mạch... để đạt hiệu quả thi công cao nhất. Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng da, tránh tiếp xúc với mắt

*Bảo quản nơi khô thoáng, tránh xa nền, tường, nhiệt độ cao và độ ẩm*

*Hạn dùng: 12 tháng (trong điều kiện chuẩn, đảo trộn bao khi lưu trữ lâu)*

**ASIA STAR**