

PERFECT

CEMENTITIOUS ADHESIVE

ISO 9001:2015
TCVN 7899:2008

KEO ỐP LÁT CAO CẤP GỐC XI MĂNG

KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CAO, KHÔNG CO NGÓT, KHÔNG BONG RỘP

CHỐNG TRƯỢT TỐT TRÊN BỀ MẶT ĐỨNG

HẠN CHẾ THẤM MÀU CHO ĐÁ

THỜI GIAN THI CÔNG KÉO DÀI

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

THUẬN TIỆN KHI SỬ DỤNG

ASIA-P04

Keo PERFECT ASIA - P04 được thiết kế chuyên dụng để ốp lát các loại Đá tự nhiên (đá granite, đá marble, đá bazalt, đá cát kết (sandstone), đá sa thạch, đá mỹ nghệ, đá trang trí...), đá nhân tạo khu vực bên trong nhà, khô và ẩm ướt. Với khả năng bám dính cao, dễ thi công, chống trượt tốt trên bề mặt thẳng đứng, không bong rộp, đặc biệt hạn chế tối đa hiện tượng thấm mầu - loang màu ảnh hưởng tới thẩm mỹ của đá.

- ✓ Ốp lát gạch và đá trên tường gạch, tường-nền bê tông, tường trát vữa xi măng...
- ✓ Ốp lát tại các khu vực trong nhà, khô và ướt...
- ✓ Ốp các loại gạch và đá kích thước từ nhỏ đến lớn
- ✓ Ốp lát lên nền gốc xi măng đã được xử lý chống thấm thích hợp



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Tổ 19 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội



ASIA-P04

PERFECT

CEMENTITIOUS ADHESIVE

GRAY or WHITE POWDER

Keo ốp lát cao cấp Perfect ASIA-P04 có dạng bột khô màu xám, được đóng bao kín, sẵn dùng, thành phần bao gồm xi măng, cốt liệu chọn lọc kết hợp các loại phụ gia polymer và các phụ gia khác. Keo PERFECT ASIA - P04 có khả năng chống trượt tốt, hạn chế thấm mầu cho đá, bám dính cao, chuyên dụng để ốp lát các loại gạch cao cấp, đá tự nhiên, đá nhân tạo, đá trang trí, đá mỹ thuật ... khu vực bên trong nhà

ASIA-P04ISO 9001:2015
TCVN 7899:2008

Dạng sản phẩm	Dạng bột , màu xám hoặc màu trắng
---------------	-----------------------------------

Hàm lượng khô	100 %
---------------	-------

Bao bì	25 KG
--------	-------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tỷ lệ trộn nước	23 - 24 % (tương đương 5.8-6.0 lít / bao 25 KG)
-----------------	---

Hỗn hợp sau trộn	Hỗn hợp vữa dẻo có độ bám dính cao
------------------	------------------------------------

Thời gian sử dụng sau khi trộn	2 - 3 giờ
--------------------------------	-----------

Thời gian cho phép điều chỉnh	> 60 phút
-------------------------------	-----------

Khả năng chống kiềm	Rất tốt
---------------------	---------

Độ bám dính	Rất tốt
-------------	---------

Chống trượt	Tốt
-------------	-----

Chống thấm mầu cho đá	Tốt
-----------------------	-----

Bong rộp	Không
----------	-------

ỨNG DỤNG

Ốp và lát các loại gạch cao cấp, đá tự nhiên, đá nhân tạo, trang trí...khu vực trong nhà như khu bếp, vệ sinh, sàn nhà , tường nhà , tiểu cảnh, ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đổ lượng nước phù hợp với lượng keo cần trộn vào thùng, từ từ cho keo vào thùng, dùng máy khuấy trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất không vón cục dạng vữa dẻo, bám dính cao, dừng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng

ĐỊNH MỨC (định mức mang tính tham khảo)

Kích thước (mm x mm)	Định mức tương đối, Kg/m ²
----------------------	---------------------------------------

≤ 200 x 200	2-3 kg/m ²
-------------	-----------------------

300 x 300 , 400 x 400	4-5 kg/m ²
-----------------------	-----------------------

300 x 600 , 600 x 600	6-8 kg/m ²
-----------------------	-----------------------

600 x 900 , 800 x 800	8-10 kg/m ²
-----------------------	------------------------

LƯU Ý

Sử dụng dụng cụ thi công chuyên dụng như máy khuấy keo, bay răng cưa, thùng trộn, ke mач... để đạt hiệu quả thi công cao nhất. Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng da, tránh tiếp xúc với mắt

Bảo quản nơi khô thoáng

Hạn dùng: 12 tháng (trong điều kiện chuẩn, đảo trộn bao khi lưu trữ lâu)

ASIA STAR