

PERFECT

CEMENTITIOUS ADHESIVE

ISO 9001:2008
TCVN 7899:2008

KEO ỐP LÁT CAO CẤP GỐC XI MĂNG

KHẢ NĂNG BẮM DÍNH CAO
CHỐNG TRƯỢT TỐT TRÊN BỀ MẶT ĐỨNG
CHỐNG THẤM, KHÔNG CO NGÓT, KHÔNG BONG RỘP
THỜI GIAN THI CÔNG KÉO DÀI
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
THUẬN TIỆN KHI SỬ DỤNG

ASIA-P04

Keo PERFECT ASIA - P04 chuyên dụng để ốp lát các loại đá tự nhiên (đá granite, đá marble, đá bazalt, đá cát kết (sandstone), đá sa thạch, đá mỹ nghệ, đá trang trí...), đá nhân tạo khu vực bên trong nhà. Với khả năng bám dính cao, chống trượt tốt trên bề mặt thẳng đứng, không bong rộp, đặc biệt hạn chế tối đa hiện tượng thấm màu - loang màu ảnh hưởng tới thẩm mỹ của đá.

- ✓ Ốp lát đá trên tường gạch, bê tông, tường chất vữa xi măng
- ✓ Ốp lát đá khu vực trong nhà như nhà tắm, nhà vệ sinh, sàn nhà, khu vực bếp
- ✓ Ốp các loại đá kích thước từ nhỏ đến lớn khu vực trong nhà
- ✓ Ốp lát đá lên nền gốc xi măng đã được xử lý chống thấm



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Tổ 19 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội



PERFECT

CEMENTITIOUS ADHESIVE

GRAY or WHITE POWDER

Keo ốp lát cao cấp Perfect ASIA-P04 có dạng bột khô màu xám, được đóng bao kín, thành phần bao gồm xi măng, cốt liệu chọn lọc kết hợp các loại phụ gia polymer và các phụ gia khác. Keo PERFECT ASIA - P04 có khả năng chống trượt tốt, chống thấm mầu cho đá, bám dính cao, chuyên dụng để ốp lát các loại đá tự nhiên, đá nhân tạo, đá trang trí, đá mỹ thuật ... khu vực bên trong nhà

ASIA-P04

ISO 9001:2008
TCVN 7899:2008

Dạng sản phẩm	Dạng bột, màu xám hoặc màu trắng
Hàm lượng khô	100 %
Bao bì	25 KG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tỷ lệ trộn nước	26 - 27 % (tương đương 6.5 lít / bao 25 KG)
Hỗn hợp sau trộn	Hỗn hợp vừa dẻo có độ bám dính cao
Thời gian sử dụng sau khi trộn	3 - 5 giờ
Thời gian cho phép điều chỉnh	Khoảng 60 phút
Khả năng chống kiềm	Rất tốt
Độ bám dính	Rất tốt
Chống trượt	Tốt
Chống thấm	Tốt
Bong rộp	Không

ỨNG DỤNG

Ốp và lát các loại đá tự nhiên, đá nhân tạo, trang trí...khu vực trong nhà như khu bếp, vệ sinh, sàn nhà, tường nhà, tiểu cảnh ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đổ lượng nước phù hợp với lượng keo cần trộn vào thùng, từ từ cho keo vào thùng, dùng máy khuấy trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất không còn cục dạng vừa dẻo, bám dính cao, dùng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng

ĐỊNH MỨC (định mức mang tính tham khảo)

Kích thước (mm x mm)	Định mức tương đối, Kg/m ²
≤ 200 x 200	2-3 kg/m ²
300 x 300, 400 x 400	4-5 kg/m ²
300 x 600, 600 x 600	6-8 kg/m ²
600 x 900, 800 x 800	8-10 kg/m ²

LƯU Ý

Sử dụng dụng cụ thi công chuyên dụng như máy khuấy keo, bay răng cưa, thùng trộn, ke mạch... để đạt hiệu quả thi công cao nhất. Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng da, tránh tiếp xúc với mắt

Bảo quản nơi khô thoáng

Hạn dùng: 12 tháng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Tổ 19 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 04.2210.1292 / 04.3783.5660

