

Keo Cimax CM-03 là keo dán gạch tiêu chuẩn gốc xi măng bột khô màu xám hoặc trắng, thành phần chính bao gồm xi măng, phụ gia Polymer, cốt liệu thô chọn lọc và các loại phụ gia đặc biệt khác. Keo Cimax CM-03 được ứng dụng để ốp và lát gạch, đá khổ lớn khu vực ngoài trời và các vị trí đặc biệt, khu vực chịu tác động lớn của nhiệt độ, bể bơi, vách thạch cao, vách xi măng board, mái đá, tiểu cảnh...

## CM-03

|               |                |
|---------------|----------------|
| Dạng sản phẩm | Bột khô        |
| Màu sắc       | Trắng hoặc xám |
| Hàm lượng rắn | 100%           |

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tỷ lệ trộn nước              | 23-24 lít/100 kg                 |
| Trạng thái sau khi trộn nước | Dạng vữa dẻo, có độ bám dính cao |
| Thời gian công tác           | 90-120 phút                      |
| Độ bám dính                  | Rất tốt                          |
| Chống trượt                  | Rất tốt                          |
| Chống thấm                   | Tốt                              |
| Bong rộp                     | Không                            |



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đổ lượng nước phù hợp với lượng keo cần trộn vào thùng, từ từ cho keo vào thùng, dùng máy khuấy trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất không vón cục dạng vữa dẻo, bám dính cao, dùng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng.

## ĐỊNH MỨC (Định mức mang tính tham khảo)

| Kích thước (mm x mm) | Định mức tương đối (kg/m <sup>2</sup> ) |
|----------------------|---|
| ≤200 x 200           | 2-3kg/m <sup>2</sup>                    |
| 300 x 300, 400 x 400 | 4-5kg/m <sup>2</sup>                    |
| 300 x 600, 600 x 600 | 6-8kg/m <sup>2</sup>                    |
| 600 x 900, 800 x 800 | 8-10kg/m <sup>2</sup>                   |

